

جدول تبدیل استاندارد های دانه بندی

Material Sizing Conversion Table

Screen Size اندازه چشمه های الک در سیستم متریک	Nearest Equivalent معادل نزدیکترین		
	British Mesh No. شماره مش انگلیسی	Tyler Sieve No. شماره الک تیلور	U.S. STD Sieve No. شماره استاندارد الک آمریکایی
۴,۷۵ میلیمتر	۳	۴	۴
۴,۰۰ میلیمتر	۴	۵	۵
۳,۳۵ میلیمتر	۵	۶	۶
۲,۳۶ میلیمتر	۷	۸	۸
۲,۰۰ میلیمتر	۸	۹	۱۰
۱,۷۰ میلیمتر	۱۰	۱۰	۱۲
۱,۴۰ میلیمتر	۱۲	۱۲	۱۴
۱,۱۸ میلیمتر	۱۴	۱۴	۱۶
۱,۰۰ میلیمتر	۱۶	۱۶	۱۸
۸۵۰ میکرون	۱۸	۲۰	۲۰
۷۱۰ میکرون	۲۲	۲۴	۲۵
۶۰۰ میکرون	۲۵	۲۸	۳۰
۵۰۰ میکرون	۳۰	۳۲	۳۵
۴۲۵ میکرون	۳۶	۳۵	۴۰
۳۵۵ میکرون	۴۴	۴۲	۴۵
۳۰۰ میکرون	۵۲	۴۸	۵۰
۲۵۰ میکرون	۶۰	۶۰	۶۰
۲۱۲ میکرون	۷۲	۶۵	۷۰
۱۸۰ میکرون	۸۵	۸۰	۸۰
۱۵۰ میکرون	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۵ میکرون	۱۲۰	۱۱۵	۱۲۰
۱۰۶ میکرون	۱۵۰	۱۵۰	۱۴۰
۹۰ میکرون	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰
۷۵ میکرون	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۶۳ میکرون	۲۴۰	۲۵۰	۲۳۰
۵۳ میکرون	۳۰۰	۲۷۰	۲۷۰
۴۵ میکرون	۳۵۰	۳۲۵	۳۲۵
۳۸ میکرون	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰
۳۲ میکرون	۴۲۵	۴۲۵	۴۲۵
۲۵ میکرون	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۲۰ میکرون	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵
۱۵ میکرون	۸۰۰	۸۰۰	-
۱۰ میکرون	۱۲۵۰	۱۲۵۰	-
۵ میکرون	۲۵۰۰	۲۵۰۰	-